

**Tabelul 1 - Mixturi asfaltice pentru stratul de uzura**

Nr. crt.	Clasa tehnica a drumului	Categoria tehnica a strazii	Tipul si simbolul mixturii asfaltice <sup>(1)</sup>
1	I	I	Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre: <b>MASF 8; MASF 16</b>
			Mixtura asfaltica cu bitum modificat stabilizata cu fibre: <b>MASF 8 m; MASF 16 m</b>
			Beton asfaltic cu bitum modificat, <b>BA 16 m</b>
			Beton asfaltic rugos:  - cu bitum modificat, <b>BAR1 6 m;</b>  - cu bitum pur, <b>BAR16</b>
2	II, III	II, III	Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre: <b>MASF 8; MASF 16</b>
			Mixtura asfaltica cu bitum modificat stabilizata cu fibre: <b>MASF 8 m; MASF 16 m</b>
			Beton asfaltic rugos:  - cu bitum modificat, <b>BAR 16 m;</b>  - cu bitum pur, <b>BAR 16</b>
			Beton asfaltic:  - cu bitum modificat, <b>BA 16 m;</b>  - cu bitum pur, <b>BA 16</b>
3	IV, V	IV	Beton asfaltic: cu bitum pur, <b>BA 8; BA 16; BA 25</b>
			Beton asfaltic cu pietris concasat cu bitum pur, <b>BAPC 16</b>
<sup>(1)</sup> In cazul in care adezivitatea bitumului fata de agregatele naturale utilizate este sub limita de 80%, bitumul se aditiveaza cu un aditiv pentru imbunatatirea adezivitatii.			